



Испытательный центр  
Астанинский филиал  
АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»  
010000, г. Астана, ул. М. Ауэзова, 28/1, 48/1, шоссе Алаш, здание 1/2  
тел: 695-355 (вн. 1601, 1615), т/факс: 31-08-71,  
Аттестат №KZ.T.01.0210 от 29.09.2023 г. до 29.09.2028 г.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 719С от «19» марта 2024 г.**

страница 1  
всего страниц 2

Образца(ов) продукции, поступившего (их) с актом отбора от «11» марта 2024 года  
по заявке № 3538699 от «11» марта 2024 года.

Наименование образца

Материал лакокрасочный: эпоксидное двухкомпонентное  
покрытие торговой марки ТОО "KAZTOP LTD", вид Kaztop 040  
компонент А фасовка: пластмассовое ведро по 23 кг.

Наименование и адрес  
заявителя

ТОО "KAZTOP LTD", юридический адрес г. Алматы, Медеуский  
район, улица Гоголя, дом 39А, фактический адрес: г. Астана,  
улица Тархана 4, офис 207

Изготовитель

ТОО "KAZTOP LTD" РК, г. Астана

Дата изготовления

05.03. 2023 г.

Срок годности

6 месяцев

Дата поступления образцов

11 марта 2024 г.

Дата проведения испытания

11 марта -19 марта 2024 г.

Вид испытаний

Сертификационные испытания

Нормативный документ (НД) на  
продукцию

Технический регламент «Требования к безопасности  
лакокрасочных материалов и растворителей»  
утв. ПП РК от 29 декабря 2007 года №1398,  
Технический регламент «Общие требования к пожарной  
безопасности», утв. ПМ ЧС РК от 17.08.2021 №405,  
ГОСТ 33290-2015 «Материалы лакокрасочные, применяемые в  
строительстве. Общие технические условия», Единые санитарно-  
эпидемиологические и гигиенические требования к продукции  
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору  
№299 от 28.05.10г. гл. II, разд.5, приложение 5Б, таблица 1, п.п.2.;  
приложение 5А, таблица 1, п.5.9.  
температура окружающей среды 22 °С  
относительная влажность 64 %

Условия проведения  
испытаний:

Дополнительные сведения:

Размер партии-8000 шт.

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей	НД на метод испытания	Норма по НД на продукцию	Фактические данные
1	Внешний вид покрытия	ГОСТ 33290-2015	однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность	однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
2	Время высыхания, ч, не более: - при естественной сушки до степени 3 при температуре (20±2)°	ГОСТ 19007-73	24	3
3	Укрывистость, г/м <sup>2</sup> , не более - высушенной пленки	ГОСТ 8784-75	120	149
4	Адгезия покрытия, баллы, не более	ГОСТ 28574-2015	0,8	0,6

Протокол № 719С от 19.03.2024 г.

стр.2

5	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	ГОСТ 6806-73	1	0,6
6	Прочность при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	ГОСТ 4765-73	40	47
7	Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ, отн.ед., не менее	ГОСТ 5233-89	0,15	0,8
8	Условная светостойкость покрытия, ч, не менее	ГОСТ 21903-76	2	4
9	Стойкость покрытия к статическому воздействию: - воды (для эмалей предназначенных для наружных работ), при $(20\pm 2)^\circ\text{C}$ , ч, не менее - воды (для эмалей предназначенных для внутренних работ), при $(20\pm 2)^\circ\text{C}$ , ч, не менее - моющих средств при $(38\pm 2)^\circ\text{C}$ , мин, не менее	ГОСТ 9.403-80	10 2 15	48 5 20
10	Блеск, %	ГОСТ 896-69	10	10
11	Горючесть: - температура дымовых газов, $^\circ\text{C}$ , не более - степень повреждения по длине %, не более - степень повреждения по массе %, не более - продолжительность самостоятельного горения, с	ГОСТ 12.1.044-2018	135 65 20 0	115 55 15 0
12	Группа горючести	ГОСТ 12.1.044-2018	Г1-Г4	Г1 (слабогорючие)
13	Дымообразующая способность: - коэффициент дымообразования, м <sup>2</sup> /кг, менее	ГОСТ 12.1.044-2018	50	40
14	Группа по дымообразующей способности	ГОСТ 12.1.044-2018	Д1-Д3	Д1 (с малой дымообразующей способностью)
15	Токсичность: при времени экспозиции 5 мин, г/м <sup>3</sup>	ГОСТ 12.1.044-2018	более 210	250
16	Группа по токсичности	ГОСТ 12.1.044-2018	Т1-Т4	Т1 (малоопасные)
17	Воспламеняемость: - величина критической поверхностной плотности теплового потока, кВт/м <sup>2</sup>	ГОСТ 30402-96	более 35	45
18	Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402-96	В1 В2 В3	В1 (трудно- воспламеняемые)
<b>Одориметрические показатели:</b>				
19	Запах воздушной среды	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2 баллов	1 балл

Протокол № 719 С от 19.03.2024 г.

стр.3

Токсикологические показатели:				
20	Раздражающее и кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения: - на кожные покровы	МУ 2102-79	0-4 баллов	1,0
21	Сенсибилизирующее действие	МУ 1109-73	отсутствие	отсутствует
22	Выделение вредных веществ, мг/м <sup>3</sup> не более: - формальдегид - метилметакрилат - ксилол	ГОСТ 30255-2014	0,01 0,01 0,1	не обнаружено не обнаружено не обнаружено

Ответственный исполнитель:

Ведущий специалист сектора

Аширалиева А.Т.

Заведующий сектором



Досмурзинов А.К.

Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам.  
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без разрешения ИЦ  
Заявитель несет ответственность согласно предоставленной информации в заявке.